



Karta Techniczna

IZOHAN SBS-B

masa asfaltowa do renowacji i konserwacji papowych pokryć dachowych

Dane techniczne:

Skład: mieszanina asfaltów, rozpuszczalników i dodatków uszlachetniających

Czas schnięcia: ok. 24 h

Splýwność w temperaturze (60±2)°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h masy z papy: brak splýwu

Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm

w temperaturze -5°C: brak rys i pęknięć

Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa: powyżej 40°C

Zawartość wody: nie więcej niż 0,5%

Temperatura stosowania: od + 5°C do + 25°C

Zużycie: ok. 0,6-0,8 kg/m²/warstwę

Opakowania: 10 kg, 20 kg

Zgodność z normą: PN-B-24620:1998/Az1:2004

Zastosowanie:

IZOHAN SBS- B stosowany jest do:

- konserwacji i renowacji papowych pokryć dachowych

Przygotowanie podłoża:

Przed nałożeniem masy **IZOHAN SBS-B** należy odpowiednio przygotować powierzchnię.

Podłoże powinno być czyste, suche, oczyszczone z luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przywieranie. Wszelkie pęcherze, wybrzuszenia i mechaniczne uszkodzenia doprowadzić do właściwego stanu stosując **IZOHAN masa szpachlowa** lub **IZOHAN ROOFIX**.

Sposób stosowania:

Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie szczotką dekarską lub pędzlem z twardym włosiem. W zależności od potrzeb preparat aplikuje się jedno- lub dwukrotnie w odstępach co najmniej 24 godzinnych.

W celu zwiększenia odporności mechanicznej i odporności na UV jeszcze niezwiązaną ostatnią warstwę można posypać posypką mineralną. Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. W czasie chłódów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1 – 2 doby. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Właściwości:

- regeneruje i konserwuje papy dachowe
- tworzy izolację odporną na działanie czynników atmosferycznych
- zachowuje swoje właściwości zarówno w niskich jak i w wysokich temperaturach
- jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), dający się nakładać pędzlem lub szczotką dekarską

Przechowywanie:

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 365 dni od daty produkcji.

Uwagi:

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza.

Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.

Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac izolacyjnych można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność.