

Karta Techniczna

NEXLER EPOLIS EP 200

Uniwersalne podkładowe spoiwo epoksydowe do posadzek przemysłowych, mas wyrównawczo – szpachlowych, gruntów oraz jastrychów żywicznych

Dane techniczne:

Gęstość: 1,10 g/cm³± 5%

Czas przydatności do użycia po wymieszaniu składników: 20 min

Zużycie (jako grunt): 0,3 kg/m²

Odporność na ścieranie BCA wg. PN-EN 13892-4 (system wylewany): AR 1

Przyczepność do zagruntowanego podkładu betonowego: B 2

Odporność na uderzenie wg PN-EN ISO 6272-1 (system wylewany): IR 10

Wytrzymałość na ściskanie: > 50 MPa

Wytrzymałość na zginanie: > 15 MPa

Ruch piesz (w temp. otoczenia +18÷ +20°C): po 48 h

Pełne parametry użytkowe: 7-14 dni

Lepkość (kubek Forda ø 6 mm) w +25°C (wg. PN-EN ISO 2431): 81 s

Reakcja na ogień (w systemie posadzkowym): B_{fl}-s1

Zgodność z normą: EN 13813:2002

Posiada Atest Higieniczny

NEXLER EPOLIS EP 200 jest modyfikowanym, dwuskładnikowym, podkładowym spoiwem epoksydowym o szerokim zakresie stosowania i wysokich parametrach użytkowych.

Zastosowanie:

- grunt konstrukcyjny w układzie posadzek epoksydowych i poliuretanowych,
- zalecany jako spoiwo epoksydowo-mineralnych mas wyrównawczo-szpachlowych, gruntów, gruntoszpachlówek, gruntów konstrukcyjnych z posypką kwarcową w układach epoksydowych i poliuretanowych oraz do budowania warstw mostkujących,
- w systemach posadzek żywiczno-ceramicznych,
- spoiwo do laminatów epoksydowo-szklanych z matą szklaną,
- zmieszany z odpowiednio dobranym suszonym piaskiem kwarcowym lub samodzielnie nadaje się do „szycia” posadzek, wykonywania faset, naprawy dylatacji, odbudowy naroży betonowych itp.,
- spoiwo „jastrychów żywicznych” do napraw głębokich ubytków i wyrównywania podłóży,
- samodzielne lub międzywarstwowe zabezpieczenie np. pod wykładziny z płytek ceramicznych, kształtek węglowych i bazaltowych bądź pod posadzki bezspoinowe,
- do kotwienia odpowiednio przygotowanych elementów stalowych w podłożu betonowym,
- odcięcie wilgoci w połączeniu z posadzką z drewna.

Uwaga! Nie zaleca się do zastosowania w warstwach wierzchnich.

Właściwości:

- znakomite właściwości penetracyjne podłoża,
- znakomita przyczepność i trwałość połączenia,
- dobra odporność mechaniczna,
- wysoka odporność chemiczna i termiczna,
- powłoka twarda i zapobiegająca pyleniu i nasiąkaniu podłoża,
- kompatybilna ze wszystkimi powłokami nawierzchniowymi epoksydowymi linii **NEXLER EPOLIS EP** i poliuretanowymi **NEXLER EPOLIS PU**,
- uniwersalne zastosowanie jako spoiwo do warstw podkładowych i konstrukcyjnych napraw z dodatkiem wypełniaczy wszelkiego rodzaju stabilnych szczelin oraz ubytków w posadzce,
- szczelne dla cieczy przy zachowaniu półpłynnej konsystencji nakładanej masy,
- dobre parametry robocze, łatwość aplikacji i konstruowania mieszanek,
- szeroki zakres stosowania i komponowania mieszanki zarobowej z dodatkiem wypełniaczy kwarcowych,
- użycie frakcjonowanego kruszywa umożliwia uzyskanie betonów i zapraw żywicznych o wysokich parametrach wytrzymałościowych.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże betonowe musi spełniać następujące warunki:

- beton klasy min. C20/25,
- bez mlecza cementowego, równe, zatarte na ostro,
- wysezonowane przez min. 28 dni,
- wytrzymałość metodą „pull-off” co najmniej 1,5MPa,
- przeszlifowane, odpylone i odtłuszczone,
- suche, wilgotność betonu max 4%,

Jeśli podłoże jest zbyt słabe, można je wzmocnić głębokopenetrującą kompozycją **NEXLER EPOLIS EP 100**.

Dla podłoży posadowionych na gruncie bezwzględnie wymagana jest hydroizolacja.

Warunki stosowania:

Prace powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia od +12°C do +27°C przy wilgotności względnej powietrza max 70 %. Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o min 3°C wyższa od temperatury punktu rosy aż do całkowitego utwardzenia materiału. Wszystkie materiały do wykonywania posadzek powinny być sezonowane co najmniej 24 godziny w warunkach, w których będzie wykonywana posadzka. Pomieszczenia, w których odbywają się prace należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności przed prowadzeniem prac spawalniczych. Uwaga! W niższych temperaturach należy liczyć się z opóźnieniem wiązania, a także ze zmianą konsystencji materiału i ewentualnym zwiększonym zużyciem.

Jednym z najważniejszych elementów jakie należy zapewnić przy układaniu i stosowaniu rozwiązań posadzkowych jest odpowiednia jakość podłoża. Powinno ono mieć min. 25 MPa wytrzymałości na ściskanie oraz min. 1,5 MPa wytrzymałości na odrywanie w teście pull-off. Jeśli podłoże jest stabilne bez widocznych uszkodzeń, a jednak zbyt słabe, należy je dodatkowo wzmocnić głębokopenetrującą żywicą epoksydową **NEXLER EPOLIS EP 100**.

Podłoże musi być równe, ponieważ każda niedoskonałość, nierówność, ubytki, pęknięcia podłoża będą widoczne na cienkiej posadzce żywicznej. Ponieważ większość układów żywicznych nie przepuszcza pary wodnej, w podłożu powinna być wykonana szczelna hydroizolacja, będąca zarazem paroizolacją. Brak takiej izolacji będzie powodować wzrost ciśnienia pary wodnej pod powierzchnią powłoki żywicznej, prowadzący w efekcie do jej odspojenia równoznacznej ze zniszczeniem posadzki. W takim przypadku należy przeanalizować konieczność zmiany rozwiązania systemowego i zastosowanie układów w oparciu o spoiwo typu **NEXLER EPOLIS WE 200**.

W układach z wykorzystaniem kruszywa należy stosować suszone, frakcjonowane kruszywa kwarcowe, które zostały poddane płukaniu i odpyleniu.

Sposób stosowania:

Mieszanie składników

Składniki A i B dostarczane są w odpowiednich proporcjach mieszania. Składnik A należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia. Następnie dodać całkowitą ilość składnika B i mieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o szybkości 300-600 obr./min przez około 3 minuty. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia w celu dokładnego rozprowadzenia utwardzacza. Po wymieszaniu materiał przelać do naczynia roboczego i ponownie wymieszać.

W celu przygotowania wszelkiego rodzaju zapraw naprawczych, wyrównawczych oraz podkładowych do kompozycji w trakcie mieszania składników A+B należy dodać odpowiednią dla danego zastosowania ilość wypełniacza kwarcowego. Po wymieszaniu składników A i B (jak wyżej) należy dodawać do żywicy odmierzoną porcjami suszony drobny piasek kwarcowy lub mączkę kwarcową i całość przez około 2-3 minuty dokładnie wymieszać.

Ważne! Prawidłowe mieszanie składników zagwarantuje uzyskanie oczekiwanych parametrów wytrzymałościowych i odpornościowych. Dzielenie oryginalnie dostarczonej porcji spoiwa tylko z zachowaniem proporcji wagowych (nie stosować metody proporcji objętościowych).

Dopuszczalny czas stosowania wymieszanego materiału w temp. +20°C wynosi ok. 20 min. w zależności od wielu czynników m.in. temperatury otoczenia, wilgotności itp. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu obróbki żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu obróbki żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Wygląd wykonanej posadzki jest zależny od temperatury i wilgotności otoczenia oraz chłonności podłoża. W niższych temperaturach należy liczyć się z opóźnieniem wiązania, a także ze zmianą konsystencji materiału i ewentualnym zwiększonym zużyciem.

Niezwiązaną powłokę bezwzględnie chronić przed zabrudzeniem, zapyleniem, zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

W sprawach trudnych technicznie, zadaniach specjalnych prosimy zwracać się do przedstawicieli handlowych lub bezpośrednio do producenta. Deklarujemy pomoc techniczną w zakresie doboru materiałów i sposobów wykonania posadzki.

Zastosowanie	Sugerowane proporcje wagowe (żywica : piasek kwarcowy)	Sugerowana frakcja kruszywa
zaprawa szpachlowa	1:1 do 1:3	
jastrych żywiczny	1:6 do 1:10 (jastrychy samonośne) 1:5 do 1:10 (jastrychy związane z podłożem)	piasek kwarcowy frakcji 0,2–0,8 mm i 1–1,6 mm zmieszanych ze sobą w proporcji wagowej 1:1.
zaprawy do naprawy ubytków	1:1 do 1:4 (konsystencja półpłynna) 1:5 do 1:7 (konsystencja wilgotna) 1:8 do 1:10 (konsystencja półsucha)	piasek kwarcowy frakcji 0,2-0,8mm lub mieszanka piasku kwarcowego z mączką kwarcową
naprawy konstrukcji betonowych, „szycia” posadzki (klamrowanie), wykonywanie faset	zależnie od żądanej konsystencji	piasek kwarcowy frakcji 0,2–0,8 mm lub przy grubościach powyżej 2 cm mieszanka frakcji 0,2–0,8 mm i 1–1,6 mm w proporcji wagowej 1:1 lub innej dopasowanej do wymiarów pęknięcia
Uniwersalność kompozycji przez możliwość regulacji i profilowanie ostatecznej konsystencji mieszanki odbywa się poprzez zwiększanie lub zmniejszanie udziału wsadu wypełniacza kwarcowego. Dodawanie i budowanie mieszanek zawsze odbywa się zgodnie z próbami realizowanymi w realiach budowy uwzględniających wszystkie elementy mające wpływ na lepkość i gęstość spoiwa. Podane w karcie proporcje są jedynie informacyjne, do weryfikacji przez użytkownika w realiach prowadzonych prac.		

Warstwa gruntująca

Obszar stosowania:

Spoivo konstrukcyjne przeznaczone jest m.in. do stosowania na betonie w celu wzmocnienia podłoża, poprawienia jego jakości i wytrzymałości oraz zapewnienia odpowiedniej przyczepności i trwałości w połączeniu z dedykowanym układem posadzkowym na bazie żywicy NEXLER EPOLIS EP i PU. Jeśli w podłożu występują punktowe lub większe ubytki i nierówności, to żywicę można również wymieszać w dobranym stosunku z piaskiem kwarcowym i w układzie z posypką wykonać szpachlowania i naprawy, a następnie wykonać wielowarstwowe układy posadzkowe.

- Jako podkład gruntujący z posypką dla systemów epoksydowych NEXLER EPOLIS EP i poliuretanowych NEXLER EPOLIS PU do bardzo wymagających powierzchni (parkingi, domy, magazyny, hale produkcyjne).
- Powłoka wiążąca i wzmacniająca powierzchnię posadzek/płyt betonowych starych i nowych.
- Jako podkład gruntujący i mostkujący z posypką pod wykładzinę z płytek ceramicznych.
- Jako podkład gruntująco-doszczelniający i zabezpieczający podłoże betonowe przed agresją chemiczną.
- Jako podkład gruntujący i doszczelniający przed dostępem wody do podłoża betonowego.

Sposób stosowania:

Przygotowaną mieszankę (jak wyżej) nanosić za pomocą pędzla lub wałka przeznaczonego do materiałów epoksydowych na przygotowane podłoże cienką, równomierną warstwą. Jeżeli grunt całkowicie wniknie w podłoże, operację gruntowania powtórzyć. Następną warstwę nanosić nie wcześniej niż po związaniu warstwy poprzedzającej.

Zaprawa szpachlowa

Obszary stosowania:

Zaprawa szpachlowa powstaje w wyniku połączenia spoiwa **NEXLER EPOLIS EP 200** z dodatkiem drobnych wypełniaczy kwarcowych, gotowa mieszanka służy do punktowych napraw i uzupełniania drobnych ubytków w podłożu. Jej skuteczność i uniwersalność wynika z możliwości samodzielnego konstruowania mieszanki dostosowanej do potrzeb. Masa szpachlowa jest przeznaczona do wykonywania prac wewnątrz obiektów budowlanych. Odpowiednio dobrana lepkość spoiwa pozwala na łatwe i wygodne rozprowadzanie gotowej masy szpachlowej. Uzyskana zaprawa charakteryzuje się dużą odpornością mechaniczną, chemiczną i termiczną. Warstwa szpachlowa umożliwia uzyskanie bardzo równego podłoża.

Sposób stosowania:

Przygotowaną mieszankę (jak wyżej) należy niezwłocznie rozłożyć kilkoma porcjami na wyznaczonym fragmencie przygotowanego podłoża, a następnie rozprowadzić równomiernie za pomocą stalowej pacy lub stalowej rakli z ząbkami. W przypadku stosowania półpłynnej postaci szpachlowej z drobnym kruszywem kwarcowym po rozprowadzeniu masy w przypadku widocznego napowietrzenia należy odczekać i przewałkować ją wałkiem z kolcami w celu odpowietrzenia i wyrównania powierzchni.

Jastrychy żywiczne

Obszary stosowania:

Zaprawa szpachlowa powstaje w wyniku połączenia spoiwa **NEXLER EPOLIS EP 200** z dodatkiem drobnych wypełniaczy kwarcowych, gotowa mieszanka służy do wzmocnienia nawierzchni z tradycyjnego betonu oraz warstw wyrównawczych. Ważną zaletą nasyczonego spoiwem jastrychu żywicznego jest brak nasiąkliwości i duża odporność na warunki i obciążenia panujące w obiekcie, brak korozji oraz erozji. Ze względu na swoje parametry znajduje swoje zastosowanie w układach narażonych na duże obciążenia lub mając na uwadze jego odporność na oleje czy smary w warsztatach mechanicznych, zakładach produkcyjnych lub magazynach itd. Może być stosowany również do wzmacniania pęknięć elementów konstrukcyjnych jak i wszelkich napraw betonów dzięki relatywnie szybkiemu procesowi wiązania i dojrzewania. Można wykorzystać go w postaci płynnej lub półpłynnej mającej cechy masy samopoziomującej, jako jastrych zagęszczony czy mieszanka wypełniająca wszelkie ubytki. Dodatkowo idealnie sprawdzi się przy wszelkiego rodzaju kotwieniach m.in. balustrad, uchwytów, zaczepów czy śrub mocujących.

Technologia jastrychu żywicznego w oparciu o spoiwo typu **NEXLER EPOLIS EP 200** pozwala na bardzo wydajną i efektywną pracę z tym produktem, którego właściwości i cechy zaspokoją prawie wszystkie potrzeby i oczekiwania.

Sposób stosowania:

Przygotowaną mieszankę (jak wyżej) należy niezwłocznie rozłożyć kilkoma porcjami na wyznaczonym fragmencie przygotowanego podłoża, a następnie rozprowadzić równomiernie za pomocą stalowej pacy lub łaty, zagęścić i wygładzić. Rozprowadzanie jastrychu na określoną grubość ułatwiają zamontowane wcześniej prowadnice.

W przypadku ułożenia warstw szpachlowych czy jastrychów żywicznych w postaci podbudowy konstrukcyjnej o konsystencji półsuchej należy pamiętać o konieczności wykonania warstwy doszczelniającej gotowy jastrych. W tym celu użyć spoiwa **NEXLER EPOLIS EP 200** z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego. Średnie zużycie dla gotowej kompozycji wynosi ok. 1,5 - 1,8 kg na 1 mm warstwy.

Wykonanie laminatu epoksydowo-szklanego

Obszary stosowania:

Laminat epoksydowo-szklany powstaje w wyniku nasycenia maty szklanej spoiwem i wbudowaniu w układ posadzkowy. Laminaty wykonane na bazie spoiwa **NEXLER EPOLIS EP 200** cechują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i elektrycznymi. Przy ich niewielkim ciężarze właściwym posiadają pożądane wysokie parametry wytrzymałościowe na zginanie i ściskanie. Są stosowane wszędzie tam, gdzie wymaga się od podłoża dodatkowej wytrzymałości mechanicznej oraz termicznej. Mają również zastosowanie w obiektach, w których powierzchnia musi być dostosowana do przenoszenia dużych obciążeń. Służą także jako dodatkowe zabezpieczenie mostkujące rysy i pęknięcia, jednak nie nadają się do połączeń ruchomych.

Spoivo **NEXLER EPOLIS EP 200** odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do maty szklanej, co umożliwia otrzymywanie trwałych laminatów wzmocnionych włóknem szklanym, o lepszych właściwościach wytrzymałościowych niż przy użyciu innych rodzajów żywic. W porównaniu z laminatami poliestrowo-szklanymi mają one lepsze właściwości elektryczne, większą twardość, mniejszą chłonność wody i większą odporność chemiczną.

Właściwości laminatu epoksydowo-szklanego:

- wysoka wytrzymałość mechaniczna znacząco wpływająca na trwałość konstrukcji posadzki,
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne i termiczne,
- odporność na zabrudzenia przez brak chłonności,
- odporność na środki chemiczne, dodatkowa bariera zabezpieczająca podłoże betonowe przed korozją chemiczną,
- stabilizacja podłoża i zbrojenie drobnych rys i pęknięć,
- możliwość stosowania w układach syntetycznych jak również ceramicznych,
- jako laminat ciągły pełne doszczelnienie i zabezpieczenie przed przedostawaniem się wody lub innych substancji do podkładu.

Sposób stosowania:

Po wymieszaniu składników A i B (jak wyżej) spoiwo należy nanieść na odpowiednio przygotowaną laminowaną powierzchnię grubszą warstwą za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Następnie, na jeszcze świeżą żywicę, należy niezwłocznie nałożyć przygotowaną wcześniej matę szklaną i przesyć laminat, dociskając nasączonym wałkiem powierzchnię maty do momentu przesączenia żywicy z podkładu w całą strukturę maty szklanej. W przypadku konieczności dosycić powierzchnię, aplikując nawierzchniowo warstwę kompozycji.

Do zastosowań typowo budowlanych w zakresie laminowania podłoża betonowego zalecamy stosować **maty emulsyjne** o gramaturze 150 lub 300g/m². Pasy maty szklanej układanej jako laminat ciągły należy łączyć na zakład minimum 5 cm. W przypadku punktowego zabezpieczenia należy dociąć pasy maty szklanej, tak aby ich krawędzie znajdowały się nie mniej niż 5 cm w każdą stronę od krawędzi pęknięcia. Przerwa między nakładaniem kolejnych warstw żywicy systemowej nie może być większa niż 48 godzin. Prawidłowo realizowany cykl pracy przewiduje systemowe układanie warstw w odstępach po ok. 12-24 godzin, w zależności od dotwardzenia warstwy poprzedzającej. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z działem technicznym.

Zaprawy do naprawy konstrukcji betonowych, „szycia” posadzki (klamrowanie), wykonywania faset, itp.

Obszary stosowania:

Przed przystąpieniem do zakresu prac polegającego na „szyciu” posadzki powinniśmy określić rodzaj rys i pęknięć jakie występują w obiekcie:

- rysy przeciążeniowe – zazwyczaj konieczne jest wykonanie nowej posadzki o wymaganej wytrzymałości i nośności lub zmiana charakteru obiektu i zmniejszenie obciążeń oddziałujących na podłoże,
- rysy skurczowe – konieczne należy sprawdzić i ocenić ich rozwarście, aby dobrać odpowiednią technologię naprawy oraz budowę kompozycji w oparciu o spoiwo **NEXLER EPOLIS EP 200**,
- rysy pracujące – podlegają jedynie uszczelnieniu materiałem plastycznym.

Do napraw pęknięć i rys „włosowatych” po oczyszczeniu stosujemy spoiwo **NEXLER EPOLIS EP 200** bez dodatków wypełniaczy, w technologii zacierania pacą lub dokładnego nasączania wałkiem lub pędzlem.

Do napraw rys i pęknięć w stabilnym podłożu używamy spoiwa **NEXLER EPOLIS EP 200** z dodatkami. Przystępując do prac należy pamiętać o nacięciu rys (profilowanie) szlifierką kątową oraz dokładnym odpyleniu. Nacięcie powinno być wykonane na głębokość około 25% do maksymalnie 50% grubości płyty.

Jedną z metod napraw rys i pęknięć jest siłowe zespolenie z użyciem spoiwa **NEXLER EPOLIS EP 200** lub kompozytu z dodatkiem wypełniaczy kwarcowych oraz zbrojenia w postaci łączników ze stali nierdzewnej (klamry) lub prętów stalowych.

Schemat technologiczny (pęknięcia o rozwarości do 7 mm)

1. Wykonanie nacięcia szlifierką kątową wzdłużnie na głębokość do 50% grubości podkładu.
2. Wykonanie nacięć prostopadłych do pęknięcia o długości 10 cm (po 5 cm w bok z obu stron pęknięcia), w odstępach co ok. 30 cm.
3. Dokładnie oczyścić i odpylić.
4. Przygotowaną mieszanką (jak wyżej) wypełnić powstałe nacięcia do połowy głębokości.
5. Zamontować klamry spinające (włożyć do wykonanych poprzecznych nacięć).
6. Wypełnić pozostałą pustą przestrzeń nacięć zaprawą na bazie spoiwa z dodatkiem piasku kwarcowego o konsystencji dającej się aplikować i zatrzeć wierzchnią warstwę pacą stalową lub kielnią.
7. W celu uzyskania dobrej przyczepności kolejnych warstw, świeżą zaprawę żywiczną należy całkowicie, z nadmiarem, zasypać suszonym piaskiem kwarcowym o frakcji 0,2-0,8 mm.
8. Po związaniu nadmiar piasku zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odpylić.

Schemat technologiczny (duże pęknięcia np. o rozwarości 7-10 mm)

1. Wykonanie nacięcia szlifierką kątową wzdłużnie na głębokość do 50% grubości podkładu. Rysę powiększyć do szerokości 40-50 mm. W przypadku napraw pęknięć o dużym rozwarciu należy pamiętać o fazowaniu krawędzi szczeliny.
2. Wykonanie nacięć prostopadłych do pęknięcia o długości 20-25 cm (w bok z obu stron pęknięcia), w odstępach co ok. 30 cm.
3. Dokładnie oczyścić i odpylić.
4. Przygotowaną mieszanką (jak wyżej) wypełnić powstałe nacięcia do połowy głębokości.
5. Zamontować pręty spinające (włożyć do wykonanych poprzecznych nacięć) przy założeniu nacięcia 2x20 cm długość pręta ok. 30 cm. Ważne – stosować pręty o średnicy $\varnothing 10$. Przy montażu i stabilizacji zachować luz roboczy po ok. 10 mm wolnej przestrzeni do uzupełnienia spoiwem.
6. Wypełnić pozostałą pustą przestrzeń nacięć zaprawą na bazie spoiwa EP 200 z dodatkiem piasku kwarcowego o konsystencji dostosowanej do warunków aplikacji i zatrzeć wierzchnią warstwę pacą stalową lub kielnią.
7. W celu uzyskania dobrej przyczepności kolejnych warstw, świeżą zaprawę żywiczną należy całkowicie, z nadmiarem, zasypać suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,2–0,8 mm
8. Po związaniu nadmiar piasku zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odpylić.

Zaprawy do uzupełniania ubytków

Sposób stosowania:

Przygotowaną mieszankę (jak wyżej) należy niezwłocznie nanieść na zagruntowaną powierzchnię. W celu uzyskania dobrej przyczepności kolejnych warstw, świeżą zaprawę żywiczną należy całkowicie zasypać suszonym piaskiem kwarcowym frakcji np. 0,2-0,8 mm. Następnego dnia nadmiar piasku należy zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odkurzyć.

Warstwa odcinająca wilgoć w połączeniu z posadzką z drewna

Obszary stosowania:

Wysoka wilgotność w podłożu ma bardzo zły wpływ i jest poważnym zagrożeniem dla ułożonej posadzki drewnianej. Nadmierna wilgoć prowadzi do wielu nieodwracalnych uszkodzeń w drewnie m.in. łódkowanie parkietu, pęcznienie i w rezultacie odspajanie się parkietu. Dodatkowo wpływa bardzo destrukcyjnie na warstwy kleju spoinującego podłogę drewnianą. Odcięcie wilgoci jest możliwe, gdy występuje obawa wystąpienia „wilgoci resztkowej”, której podwyższony poziom może wynikać z procesów hydratacji cementu czy betonu, jednak nie przekracza dopuszczalnych norm dla stosowania spoiwa **NEXLER EPOLIS EP 200**. Taka bariera syntetyczna zabezpieczy również podłoże betonowe przed potencjalnym nasiąkaniem podłoża wynikającym z zalania czy awarii.

Przeciwwskazania do wykonania odcięcia:

- odcięcie nie powinno być wykonywane, gdy mamy do czynienia z wilgocią tzw. napływającą (występującą np. w sytuacji podkładu pływającego na wylewce posadowionej na gruncie z niesprawną hydroizolacją).
- odcięcie w żadnym wypadku nie może być stosowane na podkładach anhydrytowych i gipsowych, gdyż zamknięcie wilgoci w takim podkładzie może spowodować jego zniszczenie.

Sposób stosowania:

Odcięcie „szczątkowe” wilgoci w podkładach betonowych polega na nałożeniu spoiwa **NEXLER EPOLIS EP 200** na wysezonowany podkład betonowy w dwóch warstwach z posypką kwarcową. W pierwszej warstwie stosuje się posypkę o frakcji 0,1-0,5 mm, a w drugiej 0,2-0,8 mm. I-warstwa: EP 200 (0,3kg/m² + posypka) + II-warstwa EP 200 (0,5 kg/m² + posypka do sucha) Po utwardzeniu nadmiar piachu usuwa się mechanicznie i całą powierzchnię odpyła. Tak przygotowane podłoże jest idealnym podkładem pod kleje. Należy zachować odstęp od 12 do 24 godzin pomiędzy operacjami nakładania kolejnych warstw.

Przechowywanie i transport:

Wyrób powinien być przechowywany w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Przy zachowaniu powyższych warunków okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Przewożenie wyrobu wyłącznie krytymi środkami transportu. Nie dopuszczać do przemrożenia składników.

Spoivo wykazuje ograniczoną skłonność do krystalizacji podczas przechowywania – krystalizacja jest to zjawisko naturalne i nie wpływa w znaczący sposób na właściwości produktu. W przypadku wystąpienia zjawiska krystalizacji, należy ogrzać stopniowo żywicę do temperatury 40-50°C i ujednorodnić.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia i sprzęt należy czyścić na bieżąco rozpuszczalnikiem, (np.: aceton, toluen), nie dopuszczając do utwardzenia pozostałości kompozycji epoksydowej na narzędziach.

Uwagi:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, a w szczególności zalecenia dotyczące stosowania i oczekiwane efekty, są wynikiem naszej wiedzy, doświadczeń oraz praktyki i podane są w dobrej wierze. Ze względu na różnorodność podłoży, zróżnicowane warunki użycia oraz różnorodność możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za rezultaty końcowe wynikające z nieprawidłowej aplikacji lub użycia. W przypadku nieprawidłowego: przechowywania, przygotowania podłoża lub aplikacji wyrobu żadna gwarancja w odniesieniu do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego nie może być brana pod uwagę.

Użytkownik wyrobu zobowiązany jest do używania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami. We wszystkich przypadkach zalecane jest przeprowadzeniem stosownej próby.

Niniejsza karta unieważnia wszystkie podane wcześniej wersje oraz dane techniczne dotyczące tego wyrobu. Użytkownicy powinni zawsze zapoznać się z najnowszym wydaniem i informacjami podanymi w karcie.

Uwaga!

Forma i treść Karty Technicznej jest zastrzeżona przez NEXLER Sp. z o.o. i nie może być użyta w innych opracowaniach.