



Karta Techniczna

DELTA®-BITUXX PLUS

Membrana asfaltowa podkładowa pod nieciągłe pokrycia dachowe

Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

Rodzaj posypki: drobnoziarnista

Rodzaj asfaltu, giętkość papy: modyfikowany SBS, -25 °C

Wady widoczne: brak wad widocznych

Długość: ≥ 20,0 m

Szerokość: 1,0 m (-0,5; +1,5)%

Prostoliniowość: ≤ 30 mm na 10 m długości rolki

Ilość na palecie: 24 rolki (480m²)

Gramatura: 1100 g/m² ± 10%

Reakcja na ogień: klasa E

Odporność na przesiąkanie wody: klasa W1

Wytrzymałość na rozciąganie:

kierunek podłużny: 450 ± 150 N/50 mm

wydłużenie: (40 ± 15) %

kierunek poprzeczny: 350 ± 150 N/50 mm

wydłużenie: (40 ± 15) %

Wytrzymałość na rozdzieranie:

kierunek podłużny: 300 ± 75 N

kierunek poprzeczny: 300 ± 75 N

Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20°C

Odporność na sztuczne starzenie związana z:

- odpornością na przesiąkanie wody: Klasa W1
- właściwościami mechanicznymi
wytrzymałość na rozciąganie:

-kierunek podłużny: 450 ± 150 N/50 mm

wydłużenie: (40 ± 15) %

-kierunek poprzeczny: 350 ± 150 N/50 mm

wydłużenie: (40 ± 15) %

Stabilność wymiarów: ≤ 0,8 %

Substancje niebezpieczne: Patrz Informacja o substancjach zawartych w wyrobie. Nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej.

Zgodność z normą:

EN 13859-1:2010 (PN-EN 13859-1:2010)

Zastosowanie:

Membrana asfaltowa DELTA®-BITUXX PLUS przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych na dachach stromych, na podłożach drewnianych wykonanych z desek lub płyt OSB pod nieciągłymi pokryciami dachowymi typu dachówka, blachodachówka, gont bitumiczny itp. DELTA®-BITUXX PLUS stosować na dachach o nachyleniu min. 22%.

Membrana bitumiczna DELTA®-BITUXX PLUS składająca się z mocnej osnowy poliestrowej i wysokomodyfikowanego asfaltu, posiadająca samoprzylepny pasek na zakładzie podłużnym o szerokości ok. 8 cm może stanowić skuteczne uszczelnienie wodochronne dachu stromego przez okres 24 miesięcy przed położeniem pokrycia docelowego.

Warunki stosowania:

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem membrany asfaltowej DELTA®-BITUXX PLUS powinno odbywać się według projektu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz wytycznymi zawartymi w Karcie Technicznej.

Membranę można stosować w temperaturach dodatnich, podczas pogody bez opadów i stosowania kleju do sklejania zakładów poprzecznych. Klej użyty do sklejenia zakładów powinien mieć odpowiednią temperaturę i konsystencję.

Sposób stosowania:

Membranę asfaltową podkładową DELTA®-BITUXX PLUS należy mocować mechanicznie gwoździ papowych z podkładkami lub bez na podłożu drewnianym. Do sklejania zakładów poprzecznych zaleca się stosować kleje asfaltowe aplikowane z kartuszy lub wąską szpachelką na zimno np. IZOHAN Klej Dekarski, IZOHAN WK, IZOHAN ROOFIX szpachla dekarska. Zakładki podłużne membrany DELTA®-BITUXX PLUS skleją się samoczynnie dzięki paskowi samoprzylepnemu znajdującemu się na jednej krawędzi pasma membrany. Po ułożeniu pasm membrany i przymocowaniu gwoździami jednej krawędzi wstęgi należy usunąć folię zabezpieczającą pasek samoprzylepny przed sklejeniem, wtedy nastąpi zespolenie zakładu podłużnego. Przed przybiciem kontrłat na dachu,

Sposób stosowania cd.:

powierzchnie membrany pod nimi należy uszczelnić tymi samymi środkami bitumicznymi.

Na dachach o spadku mniejszym niż 50% wstęgi papy mocuje się równolegle do okapu, a dla spadku powyżej 50% zaleca się mocowanie prostopadłe do okapu. Wilgotność podłoża z desek nie powinna być większa niż 21%.

W razie konieczności wykonywania pokrycia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych należy zastosować dodatkowo środki zabezpieczające.

Gwarancja:

Producent IZOHAN sp. z o.o. udziela bezpośredniemu nabywcy membrany asfaltowej DELTA®-BITUXX PLUS gwarancji materiałowej na 2 lata, na membranę bezpośrednio narażoną na działanie promieni słonecznych.

Membrana DELTA®-BITUXX PLUS posiada gwarancję materiałową na okres 20 lat od chwili pokrycia jej docelowym uszczelnieniem dachu tj. dachówką ceramiczną lub betonową, blachodachówką, lub gontami bitumicznymi, pod warunkiem, że przykrycie to nastąpiło nie później niż dwa lata od chwili montażu membrany DELTA®-BITUXX PLUS.

Szczegóły udzielonej nabywcy gwarancji zawarto w karcie gwarancyjnej.

Transport i składowanie:

Rolki papy DELTA®-BITUXX PLUS są zabezpieczone przed rozwinięciem taśmami pakowymi. Każda rolka posiada etykietę, na której znajdują się wymagane dane. Rolki są ustawione pionowo na drewnianych paletach przemysłowych i ofoliowane.

Zarówno podczas transportu, jak i składowania rolki papy muszą być chronione przed zawilgoceniem, zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i ustawione w pozycji stojącej w jednej warstwie w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się i uszkodzenie. Rolki papy należy magazynować na równym i w odległości min. 120 cm od grzejników.

W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego.

Pochodzenie/miejsce produkcji:

Zakład Produkcyjny w Gdańsku: 80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 38

Zakład Produkcyjny w Jaśle: 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101

Uwaga!

Forma i treść Karty Technicznej jest zastrzeżona przez IZOHAN i nie może być użyta w innych opracowaniach.