



Karta Techniczna PREFIX STICK SBS

Papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa

Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: welon szklany

Powłoka na stronie wierzchniej: folia

Rodzaj asfaltu, giętkość papy: modyfikowany SBS, -20°C

Wady widoczne: brak wad widocznych

Długość: ≥ 10 m

Szerokość: $\geq 0,99$ m

Prostoliniowość: ≤ 20 mm na 10 m długości rolki

Ilość na palecie: 24 rolek (240 m²)

Grubość: (2,5 \pm 0,2) mm

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze:
100°C

Odporność na działanie ognia zewnętrznego: NPD

Reakcja na ogień: klasa E

Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu :

2 kPa (metoda A)

10 kPa (metoda A)

Wytrzymałość na rozciąganie:

kierunek podłużny: 450 \pm 150 N/50 mm

wydłużenie: (4 \pm 2) %

kierunek poprzeczny: 300 \pm 150 N/50 mm

wydłużenie: (4 \pm 2) %

Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 5 kg (metoda B)

Odporność na uderzenie: ≥ 600 mm (metoda A)

Wytrzymałość na rozdzieranie:

kierunek podłużny: 150 \pm 100 N

kierunek poprzeczny: 150 \pm 50 N

Wytrzymałość złącza (ściananie):

zakład podłużny: 300 \pm 150 N/50 mm

zakład poprzeczny: 450 \pm 150 N/50 mm

Trwałość: wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa:

- po sztucznym starzeniu

- po działaniu chemikaliów

(zg. z załącznikiem A normy)

Giętkość: $\leq -20^\circ\text{C}$

Giętkość w niskiej temperaturze: $\leq -20^\circ\text{C}$

Zgodność z normą:

EN 13707:2004+A2:2009(PN-EN 13707+A2:2012)

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2007

(PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007)

Zastosowanie:

Papa PREFIX STICK SBS przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa jest również przeznaczona do wielowarstwowych izolacji tarasów. Może być stosowana na warstwie termoizolacji z płyt styropianowych lub wełny mineralnej. Papa PREFIX STICK SBS zalecana jest również do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych budynków, części podziemnych (typ A). Dopuszczalne pochylenie połaci dachowej od 1%.

Warunki stosowania:

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy PREFIX STICK SBS powinno odbywać się według projektu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i szczegółowymi wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Karcie Technicznej.

Sposób stosowania:

Papę PREFIX STICK SBS należy mocować przez przyklejenie z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych, do zagruntowanego podłoża betonowego lub z blachy ocynkowanej. W izolacjach wodochronnych tarasów może być przyklejana do płyt styropianowych EPS lub XPS.

Papa PREFIX STICK SBS może być również mocowana mechanicznie razem z warstwą termoizolacji do podłoża betonowego. Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.

Przed klejeniem papy PREFIX STICK SBS zaleca się zagruntować podłoże betonowe środkami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi np. PREFIX ROZTWÓR DO GRUNTOWANIA SBS EXPRESS, a w pomieszczeniach zamkniętych do gruntowania należy stosować PREFIX SZYBKI GRUNT BITUMICZNY.

Podczas aplikacji papy PREFIX STICK SBS należy zachować zakład papy o szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości min. 12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy.

PREFIX STICK SBS

Sposób stosowania cd:

Papę można instalować w temperaturach otoczenia powyżej +10°C. Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych temperaturach otoczenia, papa PREFIX STICK SBS powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18°C. W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, zaleca się zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej. Przy wykonywaniu obróbek pionowych i poziomych przy użyciu papy PREFIX STICK SBS należy dodatkowo ogrzać powierzchnię spodnią papy, aby zwiększyć siłę klejenia.

Gwarancja:

Producent NEXLER sp. z o.o. udziela bezpośredniemu nabywcy papy PREFIX STICK SBS:

- gwarancji materiałowej specjalnej na 12 lat na podłożu betonowym i zastosowania do jego gruntowania środków gruntujących marki PREFIX lub produkcji NEXLER sp. z o.o.

lub

- gwarancji materiałowej standardowej na 9 lat.

Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jest m.in. zastosowanie papy zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i Kartą Techniczną.

Transport i składowanie:

Rolki papy PREFIX STICK SBS są przed rozwinięciem zabezpieczone taśmami pakowymi. Każda rolka posiada etykietę, na której znajdują się wymagane dane. Rolki są ustawione pionowo na drewnianych paletach przemysłowych i ofoliowane.

Zarówno podczas transportu, jak i składowania rolki papy muszą być chronione przed zawilgoceniem, zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i ustawione w pozycji stojącej w jednej warstwie w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się i uszkodzenie. Rolki papy należy magazynować na równym podłożu z zachowaniem odległości min. 120 cm od grzejników.

W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego.

Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jednostka notyfikowana nr 1434

Uwaga!

Forma i treść Karty Technicznej jest zastrzeżona przez NEXLER i nie może być użyta w innych opracowaniach.