



## Karta Techniczna

# IZOLMAT Termoklej

## (IZOLMAT Thermostick)

### Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa

#### Dane techniczne:

**Rodzaj osnowy:** włóknina poliestrowa wzmocniana włóknem szklanym

**Powłoka na stronie wierzchniej:** pasy kleju asfaltowego pokryte folią PE

**Rodzaj asfaltu, giętkość papy:** modyfikowany SBS, -10°C

**Wady widoczne:** brak wad widocznych

**Długość:** ≥10 m

**Szerokość:** ≥0,99 m

**Prostoliniowość:** ≤20 mm na 10 m długości rolki

**Ilość na palecie:** 18 rolek (180m<sup>2</sup>)

**Grubość:** 2.5±0.2mm w warstwie bez pasków

**Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze:** 90°C

**Odporność na działanie ognia zewnętrznego:** F<sub>roof</sub>

**Reakcja na ogień:** klasa E

**Wodoszczelność:**

wodoszczelna przy ciśnieniu :

10 kPa (wg. PN-EN 13707)

2 kPa (wg. PN-EN 13970)

**Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca:**

kierunek wzdłuż: 600 ± 200 N/50mm

kierunek w poprzek: 450 ± 200 N/50mm

**Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie**

kierunek wzdłuż: (50 ± 15)%

kierunek w poprzek: (50 ± 15)%

**Odporność na uderzenie:**

1000 mm /met. A/ (wg. PN-EN 13970)

**Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem):**

kierunek wzdłuż: 200 ± 150 N

kierunek w poprzek: 300 ± 150 N

**Wytrzymałość złącza na ścinanie:**

zakład podłużny: 450 ± 250 N/50 mm

zakład poprzeczny: 600 ± 200 N/50 mm

(wg. PN-EN 13970)

**Trwałość:** Zmiana oporu dyfuzyjnego pary wodnej nie większa niż ±50%: po sztucznym starzeniu, po działaniu chemikaliów (zg. z załącznikiem A normy PN-EN 13970)

**Giętkość:** ≤-10°C

**Przenikanie pary wodnej:**  $1,65 \times 10^{-12} \pm 25\% \frac{m^2 \cdot s \cdot PA}{kg}$

**Substancje niebezpieczne:** Patrz Informacja o substancjach zawartych w wyrobie. Nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej.

**Zgodność z normą:**

PN-EN 13707+A2:2012

PN-EN 13970:2006, PN-EN 13970:2006/A1:2007



1434, 1488

#### Zastosowanie:

Papa IZOLMAT Termoklej przeznaczona jest do wykonywania warstwy regulacyjnej pary wodnej oraz mocowania płyt termoizolacyjnych na dachach i tarasach. Posiada specjalne paski bitumu na stronie wierzchniej, umożliwiające mocowanie termoizolacji z płyt EPS, XPS i PIR. Dopuszczalne pochylenie połaci dachowej od 1%. Jako izolacja wodochronna dachów papa podlega badaniu reakcji na ogień. Wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegające przepisom w zakresie reakcji na ogień.

#### Warunki stosowania:

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy IZOLMAT Termoklej powinno odbywać się według projektu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i szczegółowymi wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT oraz w Karcie Technicznej.

#### Sposób stosowania:

Papę IZOLMAT Termoklej należy mocować metodą zgrzewania do zagruntowanego podłoża betonowego lub z blachy ocynkowanej lub powlekanej, płyt OSB bądź do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej podkładowej. Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.

Przed zgrzewaniem papy IZOLMAT Termoklej zaleca się zagruntować podłoże betonowe IZOHAN Penetrator G7, IZOHAN Br lub dyspersyjną masę asfaltowo-kauczukową IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczoną wodą, a podłoże z blachy ocynkowanej lub z płyt OSB, bez rozcieńczenia. Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża.

**Sposób stosowania cd:**

Należy zachować zakład papy o szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości min. 12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy. Papę można instalować w temperaturach otoczenia powyżej 0°C. Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych temperaturach otoczenia, papa IZOLMAT Termoklej powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18°C. Przygotowanie podłoża i montaż papy należy wykonywać zgodnie z zasadami opisanymi w Systemach Izolacji IZOLMAT.

Papa IZOLMAT Termoklej posiada na stronie wierzchniej specjalne paski bitumu pokryte folią PE służące do mocowania termoizolacyjnych płyt EPS, XPS lub PIR. Bezpośrednio przed montażem płyty należy rozgrzać wierzchnią stronę papy IZOLMAT Termoklej przy pomocy palnika do odpowiedniego stopnia, nadtapiając folię PE i paski bitumu i następnie przyłożyć płytę EPS, XPS lub PIR i przycisnąć do podłoża, najlepiej przez wejście dekarza na mocowaną płytę. Rozgrzana masa asfaltowa na paskach zapewni przyczepność płyt do papy.

**Gwarancja:**

Producent IZOHAN sp. z o.o. udziela bezpośredniemu nabywcy papy IZOLMAT Termoklej:

— gwarancji materiałowej specjalnej na 12 lat, w przypadku zastosowania do gruntowania podłoża IZOHAN Penetrator G7, IZOHAN DYSPERBIT lub IZOHAN Br

lub

— gwarancji materiałowej standardowej na 10 lat.

Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jest m.in. zastosowanie papy zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, Kartą Techniczną oraz zgodnie z przeznaczeniem, określonym rozwiązaniami zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT.

**Transport i składowanie:**

Rolki papy IZOLMAT Termoklej są przed rozwinięciem zabezpieczone taśmami pakowymi. Każda rolka posiada etykietę, na której znajdują się wymagane dane. Rolki są ustawione pionowo na paletach przemysłowych drewnianych i ofoliowane.

Zarówno podczas transportu, jak i składowania rolki papy muszą być chronione przed zawilgoceniem, zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i ustawione w pozycji stojącej w jednej warstwie w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się i uszkodzenie. Rolki papy należy magazynować na równym podłożu w ilości po max. 1200 szt. z zachowaniem odległości min. 80 cm od następnej partii towaru i odległości min. 120 cm od grzejników.

W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego.

**Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej:**

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jednostka notyfikowana nr 1434

**Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji:**

Nr 1434-CPR-0168

**Pochodzenie/miejsce produkcji:**

Zakład Produkcyjny w Jaśle: 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101

Uwaga!

Forma i treść Karty Technicznej jest zastrzeżona przez IZOHAN i nie może być użyta w innych opracowaniach.