



IZOLACJA POZIOMA - zużycie materiałów

WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pozioma typu ciężkiego	IZOHAN IZOBUD WM	4 mm	6 kg/m ²

IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów

WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pionowa typu ciężkiego	IZOHAN IZOBUD WM	4 mm	6 kg/m ²
	IZOHAN IZOBUD WM 2K	4 mm	5,2 kg/m ²
Klejenie płyt ocieplających	IZOHAN IZOBUD WK	-	1,3 kg/m ²

FUNDAMENTY - budynek podpiwniczony
Isolacja przeciwwodna z ociepleniem
System bitumiczny dyspersyjny
Nr 1.2.4.2